

Product-Informatie

1K-Acryl-blanke lak met UV-filter. Als bescherm laag voor twee laags systemen. Goede weersbestandigheid.
Rendement: 6 - 8 m² / l.

Kleur	Kleurloos			
Mengverhouding				
Harder				
Verdunning	UN 21 of 2K verdunner uni naar behoefte			
Spuitviscositeit 20° C	Spuitklaar ingesteld			
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen	
Lucht / bovenbeker	4 - 5 bar	1,5 mm	2 – 3	
Airless / Airmix	120 - 150 bar	0,28 mm	2 – 3	
Potlife				
Laagdikte / drogefilm	30 - 40 µm			
Afblaastijd	5 - 10 Min. Tussen twee spuitgangen			
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast	montagevast
Objecttemp. 20° C	30 - 40 Min.	4 h	24 h	
Objecttemp. 60° C	10 - 15 Min.	30 - 60 Min.	na afkoeling	

Bijzonderheden:

Kenmerk	VbF	Gevaarstoffen voorschrift
Mipa 1K-Klarlack	A I	licht ontvlambaar, Xn gezondheidsschadelijk, bevat Xylol

Opslag: in gesloten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar.

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.