



Mipa Bandenzwart / wit

d 5/0701

blad 1 van 1

Product-Informatie

Speciaallak voor vaal geworden autobanden en rubberdelen. Ook voor witte en zwarte opschriften.

Rendement: 5 - 7 m² / l.

Kleur	zwart, wit		
Mengverhouding			
Harder			
Verdunning	Verdunning UN of UN 21; toevoeging circa. 10 - 15%		
Spuitviscositeit 20° C	18 - 22 s		
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen
Lucht / bovenbeker	4 - 5 bar	1,5 - 2 mm	1 - 2
Airless / Airmix	120 - 150 bar	0,33 mm	1 - 2
Potlife			
Laagdikte / drogefilm	30 µm		
Afblaastijd	10 - 15 Min.		
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast montagevast
Objecttemp. 20° C	15 Min.	1 h	
Objecttemp. 60° C			

Bijzonderheden:

Kenmerk	VbF	Gevaarstoffen voorschrift
Mipa Autoreifenlack	vervalt	ontvlambaar
Mipa Verdünnung UN	A I	licht ontvlambaar, Xn
Mipa Verdünnung UN 21	A II	ontvlambaar, Xn gezondheidsschadelijk, bevat Xylol

Opslag: In gelsoten originele verpakking minstens 3 jaar houdbaar.

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.