



# airo-chemie

A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte

D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

E5 0106 NL


## Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **FLEXI**




### Eigenschappen:

Snel uithardende elastische 2-K polyesterplamuur met uitstekende hechting op verschillende kunststoffen. Leer geschikt voor het herstellen van beschadigde bumpers en spoilers. Kann met 2-K lakken of spuitbuslak overgespoten worden. Uitstekend hechtvermogen op Bumpers en spoilers van kunststof of polyester.




### Toepassingsgebied:

Autoreparatie



### Chemische basis:

Flexi: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en pigmenten.  
Verharder: Benzoylperoxid




### Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfresten. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt. Na verdere 20 minuten verhardingstijd kan de plamuur droog of nat geslepen worden. Niet op Washprimer, Washfiller en kunsthars of nitro-combi-grondering verwerken.



### Pot-life:

vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de polymerisatiereactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden




### Mengsel:

100 Gewichts aandelen Flexi  
2 Gewichts aandelen verhardingspasta



### Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!



### Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

### Slepen:

P 80 - 280

Na verdere 20 minuten verhardingstijd kan de plamuur droog geslepen worden

### Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.

CARCOATINGS - [www.carcoatings.nl](http://www.carcoatings.nl) - E. [info@carcoatings.nl](mailto:info@carcoatings.nl) - T. 06 45963816 - F. 077 8516288